

REFLOOR CT-S260: краткая карточка характеристик

Назначение: безыскровый топпинг для зон с требованиями к искробезопасности. Данные сведены по сохранённой странице производителя/поставщика Prasarap. Это не прайс и не расчёт системы пола.

Технические параметры из источника

Параметр	Значение
Срок набора прочности	28 суток
Расход материала на 1м ²	5 кг (в зависимости от рабочих нагрузок)
Толщина слоя	2-3 мм
Прочность на сжатие через 28 суток	мин. 70 МПа
Прочность при растяжении через 28 суток	мин. 7 МПа
Насыпная плотность смеси	2065 кг/куб.м
Пешеходная нагрузка	через 24 часа
Размер частиц наполнителя в сухой смеси	3,2 мм
Легкая нагрузка (до 200 кг/см ²)	через 7 суток
Усадка	макс. 0,09%
Температура эксплуатации кратковременное воздействие	от -60С до + 300С
Истираемость на диске ЛКИ-ЗМ	0,14 г/кв.см
Стойкость к ударным воздействиям	20,0 кг/кв.мм

Ограничение применения

Марка топпинга выбирается вместе с конструкцией бетонного пола: класс бетона, толщина плиты/стяжки, армирование, карта швов, режим твердения, влажность основания, тип техники, абразив и химия на объекте. Замена системы без расчёта не рекомендуется.