

# REFLOOR CT-S600: краткая карточка характеристик

Назначение: корундовый топпинг для интенсивного износа. Данные сведены по сохранённой странице производителя/поставщика Prasrap. Это не прайс и не расчёт системы пола.

## Технические параметры из источника

Параметр	Значение
Срок набора прочности	28 суток
Расход материала на 1м <sup>2</sup>	натуральный цвет - 3-5 кг, цветной - 8 кг
Толщина слоя	2-3 мм
Прочность на сжатие через 28 суток	мин. 105 МПа
Прочность при растяжении через 28 суток	мин. 10 МПа
Насыпная плотность смеси	1950 кг/куб.м
Пешеходная нагрузка	через 24 часа
Размер частиц наполнителя в сухой смеси	3,2 мм
Легкая нагрузка (до 200 кг/см <sup>2</sup> )	через 7 суток
Усадка	макс. 0,07%
Температура эксплуатации кратковременное воздействие	от -60С до + 300С
Истираемость на диске ЛКИ-3М	0,07 г/кв.см
Стойкость к ударным воздействиям	20,0 кг/кв.мм

## Ограничение применения

Марка топпинга выбирается вместе с конструкцией бетонного пола: класс бетона, толщина плиты/стяжки, армирование, карта швов, режим твердения, влажность основания, тип техники, абразив и химия на объекте. Замена системы без расчёта не рекомендуется.